



CLASSIC INNENWEISS COLOR AIRLESS

Matte muurverf voor binnen

Waterverdunbare, matte, oplosmiddelvrije muurverf voor binnen, op basis van een polyvinylacetaatdispersie

Toepassing

Binnenmuren en plafonds.
Pleisterwerk, beton, baksteen, gipskarton, ...
Voor grote oppervlakken(kantoren, open ruimtes, cafetaria's, sportcomplexen,...) als matte afwerklaag.

Eigenschappen

ELF-kwaliteit : emissiearm, weekmaker- en oplosmiddelvrij
Reukarm
Mat uitzicht
Gemakkelijk en efficiënt te verwerken
Gebruiksklaar om ononderbroken te kunnen werken
Goede dekkraft
TÜV-hygiëne-goedkeuring
Ideale prijs/kwaliteitverhouding, daarom zeer geschikt voor grote werven

Technische data

Dichtheid	Ca. 1,520 kg/l
Bindmiddel	Polyvinylacetaatdispersie
Pigmentatie	Rutiel Titaandioxyde en speciale vulstoffen
Kleurassortiment	Kan aangekleurd worden via het Herbol-Color-Service-Systeem Beschikbaar in wit + basis DU1 + DU2 + DU3
DIN EN 13300	Natte slijtvastheid klasse 3; dekvermogen klasse 2; bij een verbruik van 4-5 m ² /L/laag. Mat Korrelgrootte: fijn
Emissieklasse	ELF
Verpakkingen	12,5 l. Enkel wit is ook verkrijgbaar in 35 kg en 150 kg.
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU grenswaarde voor dit product (cat. A/a) : 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Dit product bevat < 1 g/L VOS
Vaste stofgehalte	In volume ca 30 %; in gewicht ca 54 %

Verwerkingsdata			
Verwerking	Airless.		
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.		
Theoretisch rendement	Airless:	4-5 m ² /liter/laag	
Droogtijden (bij 23°C en 50% R.V.)	Overschilderbaar na ca. 2-3 uur; doordroog: na ca. 2 à 3 dagen		
Verdunning/reiniging van de gereedschappen	Water		
Spuitgegevens airless algemeen	150 à 200 bar, afhankelijk van het debiet Pistoolfilter 60	– Opening: vanaf 0,017 inch – Hoek 40-80°	
Spuitgegevens airless detail	Toestel Graco ST-M 395 Storch LP 540 Wagner F 270	Spuitkop PAA 519 519 TT 2 415	Druk in bar 160 170 180
Veiligheidsinformatie			
Vlampunt	Niet van toepassing		
Transportcode	Niet van toepassing		
R en S zinnen	S 2 S 46	Buiten het bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.	
Algemeen	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.		
Systeemopbouw			
	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.		
Vorbereiding van de ondergrond	<p>Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt. Aandacht: nieuwe cementeringen/bepleisteringen 2 tot 4 weken laten uitdrogen.</p> <p>Nieuwe minerale ondergronden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beton- en metselwerk: indien nodig voorstrijken met Herbol-PUTZGRUND verdund met water, of met Herbol-ZENIT GRUND, verdund met water. • Cellenbeton: indien nodig voorstrijken met Herbol-PUTZGRUND verdund met water. • pleisterwerk: voorstrijken met Herbol-PUTZGRUND verdund met water; of voorstrijken met Herbol-ZENIT GRUND, verdund met water. • hout en houtderivaten: voorstrijken met Herbol-HYDROPRIMER <p>oude intacte dispersieverven in goede staat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afwassen met water en ammoniak, mogelijks matteren. <p>oude olie- en alkydverven in goede staat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afwassen met water en ammoniak, indien nodig matteren; voorstrijken met Herbol-HYDROPRIMER; <p>Opmerking: bij aanwezigheid van wateroplosbare vlekken (roet, nicotine): steeds voorstrijken met Herbol-HYDROPRIMER.</p>		
Verfysteem ***	Afwerken met Herbol-CLASSIC INNENWEISS COLOR AIRLESS tot volledige dekking.		

CLASSIC INNENWEISS COLOR AIRLESS

Muren
Afwerking
TNH11171

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2013.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol

E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

