



KUNSTSTOFF-SIEGEL MAT

Matte één-component urethaan-alkyd vernis

Slijtvaste 1-component urethaan-alkyd vernis

Toepassing

Binnen en buiten.
Buiten enkel bij indirecte blootstelling aan weersinvloeden.
Op hout (normaal gebruik): parket, meubelen, tafelbladen, ...

Eigenschappen

Uiterst slijtvast.
Zeer goede verwerkbaarheid.
Zeer goede vloei.
Strak uitzicht na doordroging.
Aromatenarm.

Technische data

Dichtheid	Ca. 0,90 kg/l
Bindmiddel	Urethaan alkydhars 1-component.
Pigmentatie	Silicaten
Glans	Mat
Kleur	N.v.t.: transparant
Verpakkingen	0,375; 0,750 en 2,5 l
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/e) : 500 g/L (2007) / 400 g/L (2010). Dit product bevat max. 399 g/L VOS.

Verwerkingsdata

Verwerking	Borstel en airless.
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.
Theoretisch rendement	Borstel: de opgegeven verbruiksgegevens zijn sterk afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond : ca. 60-90 ml/m ² per laag
Droogtijden (bij 23°C en 50% R.V.)	Stofdroog: na ca. 2 à 3 uur. Kleefvrij: na ca. 4 à 5 uur Overschilderbaar na ca. 8 à 9 u. Doordroog: na ca. 1 à 2 dagen
Reiniging van de gereedschappen	Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 of white spirit
Spuitgegevens	Airless: overdund Spuitskop : vanaf 0.011 inch Druk: ca. 160 bar, afhankelijk van het debiet

Veiligheidsinformatie

Vlampunt	> 23°C DIN 53213	
Transportcode	UN 1263 PAINT KL.3 III	
R en S zinnen	R 10 R 52/53 R 66 S 2 S 16 S 23 S 24/25 S 46 S 51	Ontvlambaar Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken. Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen Aanraking met de ogen en de huid vermijden. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken

Algemeen
Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.
Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.
Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Systeemopbouw

Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.

Vorbereiding van de ondergrond (HOUT BINNEN)
Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt.
Ondergrond reinigen, schuren en ontvetten. Goed verluchten.
Scherpe hoeken afronden.
Eventuele inhoudsstoffen afwassen met nitro-verdunning.

Verfsysteem ***
Aanbevolen systeem: 3 lagen Herbol-KUNSTSTOFF-SIEGEL MAT. Tussen de lagen licht schuren.

Bijzondere opmerking
Kleurloze systemen bieden op hout onvoldoende bescherming tegen weersinvloeden (UV-stralen).
Vernissen kunnen de natuurlijke vergeling van hout door lichtinwerking niet verhinderen.
Verkleuringen veroorzaakt door de inhoudsstoffen van hout, kunnen zelfs bij een voorbehandeling niet uitgesloten worden.

KUNSTSTOFF-SIEGEL MAT
Hout
Afwerking
TNH11226



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6, B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30 F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

November 2013.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

