



## PROFI-VORLACK ZQ

### Synthetische matte voorlak - projectlak

Synthetische tussenlaag voor alle houtsoorten en voorbehandelde metalen, op basis van alkydharsen. Voor binnengebruik bij grote projecten.

#### Toepassing

Binnen op alle voorbehandelde houtondergronden en voorbehandelde metalen.

#### Eigenschappen

Aromatenvrij.  
 Snelle droging.  
 Gemakkelijk verwerkbaar met borstel en rol  
 Zeer goede vloeit  
 Mat  
 Ideale grondlaag voor afwerking met Herbol-PROFI-SATIN ZQ  
 Ideale prijs/kwaliteitverhouding, daarom uiterst geschikt voor grote projecten.

#### Technische data

Dichtheid	Ca. 1,42 kg/L
Bindmiddel	Alkydhars
Pigmentatie	Rutiel Titaandioxyde en aangepaste vulstoffen
Glans	Mat
Kleur	Kan aangekleurd worden via het Herbol Color Service Systeem beschikbaar in wit + basis LU1 + basis LU2 + basis LU3
Verpakkingen	2,5 L
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/d) : 400 g/L (2007) / 300 g/L (2010). Dit product bevat max. 299 g/L VOS.
Vaste stofgehalte	In volume ca 63 %; in gewicht ca 81 %

#### Verwerkingsdata

Verwerking	Borstel, rol en spuiten (ook airless)
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.
Theoretisch probleem	Ca. 80 ml/m <sup>2</sup> per laag

Verwerkingsdata	
<b>Droogtijden (bij 23°C en 50% R. V.)</b>	Stofdroog: na ca. 2 uur Kleefvrij: na ca. 4 uur Overschilderbaar: na ca. 16 uur Doordroog: na ca. 24 uur
<b>Reiniging van de gereedschappen</b>	Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 of white spirit
<b>Spuitgegevens airless</b>	Onverdund Druk: ca. 140 à 180 bar, afhankelijk van het debiet Spuitskop: vanaf 0,013 inch

Veiligheidsinformatie	
<b>Vlampunt</b>	> 23°C DIN 53213
<b>Transportcode</b>	UN 1263 PAINT VSE (ADR 2.2.3.1.5)
<b>R en S zinnen</b>	R 10 Ontvlambaar R 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren. S 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. S 23 Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen. S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden. S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

**Algemeen**

Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.  
Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.  
Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Systeemopbouw	
	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.
<b>Vorbereiding van de ondergrond</b>	Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt.
<b>Verfysteem ***</b>	Het volgende verfysteem is enkel van toepassing op nieuw hout binnen. Grondlaag: Herbol-PROFI-VORLACK ZQ Tussenlaag: Herbol-PROFI-VORLACK ZQ Afwerking: Herbol-PROFI-SATIN ZQ

**PROFI-VORLACK ZQ**  
Hout  
Afwerking  
TNH11250

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.  
PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2  
B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol

#### Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2009.  
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.  
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.  
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

schnell • sicher • produktiv

**Herbol**