



# HERBOLUX AQUA FLÄCHENFÜLLER AIRLESS

Waterverdunbare grond- en voorlak – airless binnen-  
kwaliteit

Waterverdunbare, goed vullende grond- en tussenlaag voor binnengebruik met airless, op alle houtsoorten en metalen, op basis van styreenacrylaatharsen.

## Toepassing

Binnen op hout, metalen, zink, aluminium en overschilderbare (harde) kunststoffen.  
Als goed vullende grond- en tussenlaag.

## Eigenschappen

Zeer goede vulling.  
Hoog dekvermogen  
Zeer goed schuurbaar.  
Sneldrogend.  
Corrosiewerende eigenschappen.

## Technische data

Dichtheid	Ca 1,36 kg/l
Bindmiddel	Styreenacrylaathars
Pigmentatie	Rutiel Titaandioxyde en speciale vulstoffen
Glans	Mat
Kleur	Wit Aankleurbaar mits toevoeging van max 5 % Herbol-HYDROPRIMER.
Verpakkingen	10 l
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (catA/d): 150 g/L (2007) / 130 g/L (2010). Dit product bevat max. 100g/L VOS.

## Verwerkingsdata

Verwerking	Airless
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 20°C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.
Theoretisch rendement	Spuitverwerking – airless: Ca 300 ml/m <sup>2</sup> per laag
Droogtijden (bij 23°C en 50% RV)	Stofdroog: na ca. 1 uur Kleefvrij: na ca. 5 uur Overschilderbaar: na ca. 24 uur Doordroog: na ca. 1 à 2 dagen
Reiniging van de gereedschappen	Water
Spuitgegevens airless	Onverdund Druk: 160 à 180 bar, afhankelijk van het debiet Spuitskop: vanaf 0.013 inch

Veiligheidsinformatie		
<b>Vlampunt</b>	Nvt	
<b>Transportcode</b>	Nvt	
<b>R en S zinnen</b>	S 2 S 46	Buiten het bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
<b>Algemeen</b>	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij het spuiten : spuitnevel niet inademen. Bij onvoldoende ventilatie geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stoffeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.	

Systeemopbouw	
	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.
<b>Vorbereiding van de ondergrond – binnen</b>	Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt.
<b>Hout</b>	Ondergrond opschuren en ontstoffen. Vettige ondergronden afwassen met een nitro-verdunning. Opm.: Sterk bloedende en/of harsrijke houtsoorten, na reiniging en afwassen met nitro-verdunning, gronderen met HERBOLUX-GRUND ZQ. Grondlaag: HERBOLUX AQUA FLÄCHENFÜLLER AIRLESS aanbrengen met airless apparatuur en laten drogen. Airless afwerken met HERBOLUX AQUA PU SATIN AIRLESS.
<b>Aluminium binnen</b>	Zeer grondig ontvetten met nitro-verdunning en schuren met nylon- of perlonvlies. Grondlaag : HERBOLUX AQUA FLÄCHENFÜLLER AIRLESS aanbrengen met airless apparatuur en laten drogen. Airless afwerken met HERBOLUX AQUA PU SATIN AIRLESS.
<b>Non-ferro metalen (zink) en harde overschilderbare kunststoffen</b>	De oppervlakken nat schuren via schuurpons (Scotch-Brite) en licht ammoniakaal water (10%-ig). + een weinig detergent. Goed naspoelen. Grondlaag : HERBOLUX AQUA FLÄCHENFÜLLER AIRLESS aanbrengen met airless apparatuur en laten drogen. Airless afwerken met HERBOLUX AQUA PU SATIN AIRLESS.
<b>IJzer en staal</b>	De oppervlakken goed ontroesten tot een metaalglans bekomen wordt. Vuil verwijderen en ontvetten. Grondlaag : HERBOLUX AQUA FLÄCHENFÜLLER AIRLESS aanbrengen met airless apparatuur en laten drogen. Airless afwerken met PRODLINK HERBOLUX AQUA PU SATIN AIRLESS.

**HERBOLUX AQUA FLÄCHENFÜLLER AIRLESS**  
Hout  
Vorbereiding  
TNH11006

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.  
PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2  
B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol

#### Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2009.  
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.  
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.  
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

 Herbol®