



## VENTI 3PLUS SATIN ZQ

Zijdeglanzend één-pot-systeem

Synthetisch "één-pot"-systeem voor alle houtsoorten op basis van alkydharsen voor buitengebruik. Zijdeglanzend.

### Toepassing

Buiten op alle houtondergronden (grond-, tussen- en afwerklaag).  
Als tussen- en afwerklaag op voorbehandelde metalen en harde overschilderbare kunststoffen (PVC).

### Eigenschappen

Vochtregelend systeem: laat vochtdiffusie probleemloos gebeuren.  
Weersbestendig verfsysteem, langdurige bescherming.  
Soepele, elastische laag.  
Thixotropisch ingesteld : hoge laagdikte en goede kantendekking.  
Gemakkelijk verwerkbaar en sneldrogend.  
Aromatenvrij.

### Opmerking: vergelijking

elke verf op basis van alkyd zal bij binnentoepassing, in wit en pasteltinten, onder invloed van warmte en het ontbreken van rechtstreeks daglicht vergelen.

### Technische data

Dichtheid	Ca 1,24 kg/l
Bindmiddel	Alkydhars
Pigmentatie	Rutiel Titaandioxyde en speciale vulstoffen.
Glans	Zijdeglanzend. De definitieve glansgraad wordt bereikt na 2 à 3 weken.
Kleur	Aankleurbaar via het Herbol "LACK IN LACK" Color Service Systeem Beschikbaar in wit + basis LA1 + basis LA2 + basis LA3
Verpakkingen	basis in 1 en 2,5 L (wit in 0,75 en 2,5 L)
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/d) : 400 g/L (2007) / 300 g/L (2010). Dit product bevat max. 299 g/L VOS.
Vaste stofgehalte	In volume ca 64 %; in gewicht ca 77 %

### Verwerkingsdata

Verwerking Borstel, rol. Niet spuiten.

## Verwerkingsdata

**Verwerkingsomstandigheden** Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.  
Aandacht: rechtstreekse zonnestrallen, regen, nevel, dauw en sterke wind vermijden.

**Theoretisch rendement** Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> per laag

**Droogtijden (bij 23°C en 50% RV)** Stofdroog: na ca. 3 uur.  
Kleefvrij: na ca. 6 uur  
Overschilderbaar na ca. 8 à 12 uur.  
Belastbaar: na ca. 1 à 2 dagen

**Reiniging van de gereedschappen** Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 of white spirit

## Veiligheidsinformatie

**Vlampunt** > 23°C DIN 53213

**Transportcode** UN1263 PAINT VSE (ADR 2.2.3.1.5)

**R en S zinnen**

R 10	Ontvlambaar
R 52/53	Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R 66	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
S 2	Buiten het bereik van kinderen bewaren.
S 16	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
S 23	Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen.
S 24/25	Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S 46	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
S 51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

**Algemeen** Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.  
Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.  
Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

## Systeemopbouw

Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.

## Systeemopbouw

### Vorbereitung van de ondergrond (onbehandeld)

Ijzer en staal

Roestvrij maken tot een duidelijke metaalglans zichtbaar is. Ontvetten. Steeds 2 grondlagen met Herbol-ALLGRUND ZQ of met Herbol-HYDROPRIMER aanbrengen.

Overschilderbare harde kunststoffen

Ondergrond met een mengsel van 10 l water, 1/2 l 25%-ige ammoniakoplossing, 2 kroonkurken afwasmiddel met een Scotch-Brite spons nat schuren. Er ontstaat een fijne schuimlaag, ongeveer 10 min. laten inwerken. Aansluitend nogmaals schuren. Daarna grondig afspoelen met klaar water. Goed laten drogen.

Aluminium

Steeds 2 grondlagen met Herbol-ALLGRUND ZQ of met Herbol-HYDROPRIMER aanbrengen. Oppervlakken grondig reinigen en ontvetten met nitro-verdunning, schuren met nylon- of perlonvlies, tot volledige verwijdering van de corrosievlekken. Steeds 2 grondlagen met Herbol-HYDROPRIMER of met Herbol-HERBOL-2K-EPOXI-PRIMER aanbrengen.

Hout

Na voorbehandeling een grondlaag met Herbol-VENTI 3PLUS SATIN ZQ.

### Verfysteem \*\*\*

Afwerken met 2 x Herbol-VENTI 3PLUS SATIN ZQ

### VENTI 3PLUS SATIN ZQ

Hout  
Afwerking  
TNH11033



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.  
PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol

E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

### Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2012.  
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.  
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.  
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

