



ZENIT PU 03

Matte, waterverdunbare, isolerende muurverf voor binnen, op basis van PU-versterkt acrylhars

Matte, waterverdunbare, isolerende muurverf voor binnen, op basis van PU-versterkt acrylhars.

Toepassing

Binnenmuren en plafonds.
Als matte isolerende grond- en afwerklaag .

Eigenschappen

Gemakkelijke verwerking (spat niet en reukarm)
Potmat
Isolerende eigenschap

Technische data

Dichtheid	Ca. 1,40 kg/l
Bindmiddel	PU-versterkt acrylaathars
Pigmentatie	Rutiel Titaandioxyde en speciale vulstoffen
DIN EN 13300	Natte slijtvastheid klasse 1 Dekvermogen klasse 2, bij een verbruik van 9 m ² /L Mat Fijne korrelgrootte
Glans	Mat
Kleurassortiment	Kan aangekleurd worden via het Herbol-Color-Service systeem Beschikbaar in wit + basis DU 1 + basis DU 2 + basis DU 3.
Verpakkingen	5 en 12,5 L, in de basisverpakkingen ook in 1 lt beschikbaar
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/a):75 g/L(2007)/ 30 g/L (2010). Dit product bevat max. 25 g/L VOS
Vaste stofgehalte	In volume ca 42 %; in gewicht ca 60 %

Verwerkingsdata

Verwerking	Borstel, rol
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.
Verbruik-gegevens	Borstel / rol: ca. 9 m ² /L per laag. Afhankelijk van de zuigkracht en de structuur van de ondergrond

Verwerkingsdata

Droogtijden (bij 23°C en 50% R.V.)	Stofdroog: na ca. 1 uur Overschilderbaar: na ca. 6 uur
---	---

Verdunning/reiniging van de gereedschappen	Water
---	-------

Veiligheidsinformatie

Vlampunt	Niet van toepassing
-----------------	---------------------

Transportcode	Niet van toepassing
----------------------	---------------------

R en S zinnen	S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
----------------------	--

Algemeen	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden enz. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.
-----------------	--

Systeemopbouw

	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.
--	--

Muren – Plafonds – Minerale ondergronden	Ervoor zorgen dat op een stevige en zuivere ondergrond gewerkt kan worden. Nieuw: • Bij zuigende en stofferige ondergronden eerst fixeren met Herbol-PUTZGRUND (1:1 tot 1:3 verdund met water) • tussenlaag: 1 × Herbol-ZENIT PU 03, max. 5% à 10% verdund met water • afwerking: 1 × Herbol-ZENIT PU 03, onverdund Renovatie (matte, zwak zuigende verflagen): • grondlaag: 1 × Herbol-ZENIT PU 03, max. 5% verdund met water • afwerking: 1 × Herbol-ZENIT PU 03, onverdund <u>Opm.:</u> • Nicotine-, vocht- en vetplekken zoveel mogelijk afwassen met water en een vetoplossend huishoudelijk reinigingsmiddel; roetaanslag droog verwijderen. Voldoende laten drogen en droog afborstelen. • Verontreinigde ondergronden (nicotine, roet, enz.) behandelen met 2 lagen Herbol-ZENIT PU 03 onverdund . Tussen grond- en eindlaag minstens 24 u laten doorharden; het toevoegen van water vermindert de isolerende eigenschap • Herbol-ZENIT PU 03 is niet geschikt voor toepassing in sterk waterdampbelaste ruimtes zoals bakkerijen, beenhouwerijen enz.
---	--

ZENIT PU 03
Muren
Afwerking
TNH11174



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol

E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Maart 2013.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

