



ZENIT PU 30

Hoogwaardige zijdeglanzende afwerklaag voor o.a. glasvliesweefsel en overschilderbaar behang

Zijdeglanzende waterverdunbare, weekmaker- & oplosmiddelvrije, emissiearme kwaliteitsverf voor binnen, op basis van een PU-versterkte dispersie.

Toepassing

Binnenmuren en plafonds, als hoogwaardige zijdeglanzende afwerklaag voor o.a. glasvliesweefsel en overschilderbaar behang.

Eigenschappen

ELF-kwaliteit : emissiearm, weekmaker- en oplosmiddelvrij
 Gemakkelijke verwerking
 Zijdeglanzend
 Zeer goede onderhoudbaarheid, dus bijzonder geschikt voor toepassing in ziekenhuizen, scholen, hotels, burelen enz.
 TÜV-hygiëne-goedkeuring
 Decontamineerbaar, attest AT1353, bestand tegen ontsmettingsmiddelen.

Technische data

Dichtheid - soortelijk gewicht	Ca 1.40 kg/L
Bindmiddel	Acrylaat versterkt met PU-dispersie
Pigmentatie	Rutiel Titaandioxyde en speciale vulstoffen
Glans	zijdeglanzend
Kleurenassortiment	Kan aangekleurd worden via het Herbol-Color-Service-systeem Beschikbaar in wit + basis DU1 + basis DU2 + basis DU3
DIN EN 13300	Natte slijtvastheid klasse 1; dekvermogen klasse 2; bij een verbruik van 8 m ² /L. Korrelgrootte: fijn.
Emissieklasse	ELF
Verpakkingen	5 L – 12,5 L; in de basisverpakkingen ook in 1 L beschikbaar
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/b): 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Dit product bevat < 1 g/L VOS.
Vaste stofgehalte	In volume ca 41 %; in gewicht ca 57 %

Verwerkingsdata

Verwerking	Borstel, rol en airless
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.

Verwerkingsdata	
Theoretisch rendement	Gladde ondergrond: ca 120-150 ml/m ² per laag Glasvliesweefsel: ca 300-350 ml/m ² per laag
Droogtijden (bij 23°C en 50% R.V.)	Overschilderbaar: na ca.4-6 uur
Verdunning / reiniging van de gereedschappen	Water
Spuitgegevens airless	Onverdund druk: 150 à 200 bar; afhankelijk van het debiet pistoolfilter 60 opening vanaf: 0.017 inch hoek 40-80°

Veiligheidsinformatie	
Vlampunt	Niet van toepassing
Transportcode	Niet van toepassing
R en S zinnen	S 2: buiten het bereik van kinderen bewaren S 46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Algemeen	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Systeemopbouw	
	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.
Muren - Plafonds - minerale ondergronden	Ervoor zorgen dat op een stevige en zuivere ondergrond gewerkt kan worden. Nieuw: <ul style="list-style-type: none"> – Bij zuigende en stofferige ondergronden eerst fixeren met Herbol-PUTZGRUND (1:1 tot 1:3 verdund met water) – tussenlaag: 1 × Herbol-ZENIT GRUND, max 10 à 15 % verdund met water, naargelang de toestand van de ondergrond – afwerking: 1 à 2 × Herbol-ZENIT PU 30, tot volledige dekking Renovatie: <ul style="list-style-type: none"> – oude verflagen afwerking: 1 à 2 × Herbol-ZENIT PU 30, tot volledige dekking Renovatie: <ul style="list-style-type: none"> – Na reiniging een grondlaag met Herbol-ZENIT GRUND, onverdund – Op matte, zwak zuigende verflagen afwerking: 1 à 2 × Herbol-ZENIT PU 30, tot volledige dekking

ZENIT PU 30
Muren
Afwerking
TNH11190



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol

E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Maart 2013.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

