



# CLASSIC SUPERCOLOR SATIN

Zijdeglanzende, oplosmiddelvrije muurverf voor binnen

Zijdeglanzende, waterverdunbare, muurverf voor binnen, op basis van een styreenacrylaatdispersie

<b>Toepassing</b>	
<p>Binnenmuren en plafonds. Scholen, groot warenhuizen, trappenhuisen, parkeerruimtes, ... Als zijdeglanzende afwerklaag .</p>	
<b>Eigenschappen</b>	
<p>Gemakkelijke verwerking Oplosmiddelvrij en reukarm Goede dekkraft MPA-niet brandpropagerend B1 Ideale prijs/kwaliteitverhouding</p>	
<b>Technische data</b>	
<b>Dichtheid</b>	Ca. 1,310 kg/L
<b>Bindmiddel</b>	Styreenacrylaatdispersie
<b>Pigmentatie</b>	Rutiel Titaandioxyde en speciale vulstoffen
<b>Kleurenassortiment</b>	Kan aangekleurd worden via het Herbol-Color-Service-Systeem Beschikbaar in wit + basis DU 1 + basis DU 2
<b>DIN EN 13300</b>	Natte slijtvastheid klasse 2; dekvermogen klasse 2; bij een verbruik van 8 à 10 m <sup>2</sup> /L (ca 125 à 100 ml/m <sup>2</sup> ). zijdeglanzend: reflectiecoëfficiënt ≥ 10 gemeten bij 85° en reflectiecoëfficiënt ≤ 60 gemeten bij 60° Korrelgrootte: fijn.
<b>emissieklasse</b>	LF
<b>Verpakkingen</b>	5 en 12,5 l
<b>Opslag</b>	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
<b>VOS-EU-grenswaarde</b>	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/a) : 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Dit product bevat max. 3 g/L VOS.
<b>Vaste stofgehalte</b>	In volume ca 36 %; in gewicht ca 52 %
<b>Verwerkingsdata</b>	
<b>Verwerking</b>	Borstel, rol en spuit (ook airless)
<b>Verwerkingsomstandigheden</b>	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.
<b>Theoretisch rendement</b>	Borstel / rol: 100 à 125 ml/m <sup>2</sup>

## Verwerkingsdata

<b>Droogtijden (bij 23°C en 50% R.V.)</b>	Overschilderbaar na ca. 3-4 uur	
<b>Verdunning / reiniging van de gereedschappen</b>	Water	
<b>Spuitgegevens airless</b>	Onverdund Druk: 150 à 200 bar, afhankelijk van het debiet Pistoolfilter 60	– Spuitkop : vanaf 0.017 inch Hoek 40 – 80°

## Veiligheidsinformatie

<b>Vlampunt</b>	Niet van toepassing	
<b>Transportcode</b>	Niet van toepassing	
<b>R en S zinnen</b>	S 2 S 46	Buiten het bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
<b>Algemeen</b>	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.	

## Systeempbouw

Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.

**Vorbereiding van de ondergrond** Ervoor zorgen dat op een stevige en zuivere ondergrond gewerkt kan worden.  
Aandacht: nieuwe cementeringen/bepleisteringen 2 tot 4 weken laten uitdrogen.

Nieuwe minerale ondergronden:

- Beton- en metselwerk: indien nodig voorstrijken met Herbol-PUTZGRUND verdund met water of met Herbol-ZENIT GRUND, verdund met water
- Cellenbeton: indien nodig voorstrijken met Herbol-PUTZGRUND verdund met water.
- pleisterwerk: voorstrijken met Herbol-PUTZGRUND verdund met water of voorstrijken met Herbol-ZENIT GRUND, verdund met water
- hout en houtderivaten: voorstrijken met Herbol-HYDROPRIMER.

oude intacte dispersieverven in goede staat:

- Afwassen met water en ammoniak, mogelijks matteren

oude olie- en alkydverven:

- Afwassen met water en ammoniak en matteren; voorstrijken met Herbol-HYDROPRIMER;

Opmerking: bij aanwezigheid van wateroplosbare vlekken (roet, nicotine): steeds voorstrijken met Herbol-HYDROPRIMER.

**Verfysteem \*\*\*** Afwerken met 1 à 2 lagen Herbol-CLASSIC SUPERCOLOR SATIN tot perfecte dekking.  
Eerste laag max. 10 % verdund met water, de tweede laag max 5 %.

### CLASSIC SUPERCOLOR SATIN

Muren  
Afwerking  
TNH11155

### Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2013.  
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.  
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.  
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.  
PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol  
Pathoekeweg 34 bus 6, B-8000 Brugge  
T : 050/45.08.30 F : 050/45.08.39  
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

