



HERBIDUR MATT

Hoogwaardige gevelverf

Waterverduerbare, matte gevelverf met een hoog vaststofgehalte en een hoog dekvermogen op acrylaat basis.

Toepassing	
Matte afwerkingslaag op gecementeerde gevels, bakstenen, cellenbeton enz.	
Eigenschappen	
Mat uitzicht. Hoogdekkende afwerklaag Waterdampdoorlatend Uitstekende bescherming tegen schimmels, algen, mos, ... Betrouwbare weerstand tegen weer- en milieu-invloeden, ... (slagregen, temperaturen, UV-stralen, agressieve industriële gassen)	
Technische data	
Dichtheid	Ca. 1,410 kg/L
Bindmiddel	acrylaatdispersie
Pigmentatie	Rutiel Titaandioxyde.
Bouwfysische waarden DINEN1062	
• glans(reflectiemeterwaarde)	G ₃ mat < 10
• laagdikte	E ₃
• korrelgrootte	S ₁ fijn < 100 µm
• waterdampdoorlaatbaarheid	V ₂ gemiddeld s _d = 0,43 m µ-H ₂ O = 1500-3000
• waterdoorlaatbaarheid	W ₃ laag ω = 0,07 kg/(m ² * h ^{0,5})
Kleurassortiment	Kan aangekleurd worden via het Herbol-Color-Service-Systeem beschikbaar in wit + basis DU1 + basis DU2 + basis DU3
Verpakkingen	5 en 12,5 l; basissen ook in 1 l
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/c): 75 g/L(2007)/ 40 g/L(2010) Dit product bevat max. 39 g/L VOS.
Vaste stofgehalte	In volume ca 42 %; in gewicht ca 59 %

Verwerkingsdata	
Verwerking	Borstel, rol en spuiten (ook airless)
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking. Aandacht: rechtstreekse zonnestralen, regen, nevel, dauw en sterke wind vermijden.

Verwerkingsdata	
Theoretisch rendement	200 à 400 ml/m ² per laag
Droogtijden (bij 23°C en 50% R.V.)	Regenvast en overschilderbaar: na ca. 4 à 6 uur Doordroog: na 2 à 3 dagen
Verdunning / reiniging van de gereedschappen	Water
Spruitgegevens airless	Druk: ca. 140 à 180 bar, afhankelijk van het debiet – Opening: vanaf 0,019 inch Pistoolfilter: 60 – Hoek: 40-80°

Veiligheidsinformatie	
Vlampunt	Niet van toepassing
Transportcode	Niet van toepassing
R en S zinnen	R 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren. S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Algemeen	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij het spuiten : spuitniveau niet inademen. Bij onvoldoende ventilatie geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Systeemopbouw	
	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld. Kleurafwijkingen kunnen veroorzaakt worden door verschillende ondergrondstructuren, glansgraden, toepassing en lichtinvloeden. De zuigkracht van de ondergrond, de drogingswijze en de weersinvloeden tijdens de verwerking kunnen tot kleine afwijkingen leiden. Dit is geen reden tot klacht.

Gevels Ervoor zorgen dat op een stevige en zuivere ondergrond gewerkt kan worden.

Fixatie:
op verweerde, zuigende ondergronden een grondlaag met Herbol-MULTIGRUND SB.

Tussenlaag:
1 × Herbol-HERBIDUR MATT, max 10 % verdund met water.

Eindlaag:
1 × Herbol-HERBIDUR MATT, max 5 % verdund met water.
Raadpleeg onze technische dienst voor speciale gevelproblemen.

HERBIDUR MATT

Gevels
Afwerking
TNH11152



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6, B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30 F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2014.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

