



# HERBOLUX-GRUND ZQ

## Hoogwaardige synthetische primer

Synthetische grond- en tussenlaag voor alle houtsoorten, ook op vensterramen en voorbehandeld metaal, op basis van alkydharsen, voor buiten en binnen

### Toepassing

Buiten en binnen op alle houtondergronden, nieuw of behandeld, als grond- en tussenlaag (ook als tussenlaag op reeds behandeld metaal.)

### Eigenschappen

Aromatenvrij.  
 Zeer goede dekkraft (ook kantendekking).  
 Zeer goede vulling.  
 Uitstekende vloeï.  
 Snelle droging.  
 Waterdampdoorlaatbaar.  
 Ideale grond-en tussenlaag voor afwerking met alle afwerklakken.

### Technische data

Dichtheid	Ca. 1,37 kg/l
Bindmiddel	Alkydhars
Pigmentatie	Rutiel titaandioxyde en speciale vulstoffen
Glans	Zijdemat
Kleur	Kan aangekleurd worden via het Herbol-"Lack in Lack" Color Service systeem. Beschikbaar in wit + Basis LA1 + Basis LA2 + Basis LA3
Verpakkingen	Basis in 2,5 lt ; wit in 0,75 en 2,5 lt
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/d) : 400 g/L (2007) / 300 g/L (2010). Dit product bevat max. 299 g/L VOS.
Vaste stofgehalte	In volume ca 63 %; in gewicht ca 78 %

### Verwerkingsdata

Verwerking	Borstel, rol, spuit (ook airless)
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking. Aandacht: rechtstreekse zonnestrallen, regen, nevel, dauw en sterke wind vermijden.
Theoretisch rendement	Ca. 80 ml/m <sup>2</sup>
Droogtijden (bij 23°C en 50% RV)	Stofdroog: na ca. 2 uur. Kleefvrij: na ca. 4 uur Overschilderbaar na ca. 16 u. Doordroog: na ca. 24u

<b>Verwerkingsdata</b>	
<b>Reiniging van de gereedschappen</b>	Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 of white spirit
<b>Spuitgegevens airless</b>	Onverdund Druk: ca. 140 à 180 bar, afhankelijk van het debiet Spuitskop: vanaf 0.013 inch
<b>Veiligheidsinformatie</b>	
<b>Vlampunt</b>	> 23°C
<b>Transportcode</b>	UN 1263 PAINT VSE (ADR2.2.3.1.5)
<b>R en S zinnen</b>	R 10 Ontvlambaar R 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren. S 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. S 23 Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen. S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden. S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
<b>Algemeen</b>	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stoffeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.
<b>Systeemopbouw</b>	
	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast, d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zijn worden blootgesteld.
<b>Vorbereiding van de ondergrond</b>	Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt.
<b>Verfsysteem ***</b>	Onbehandeld hout : Grondlaag: HERBOLUX-GRUND ZQ Tussenlaag: HERBOLUX-GRUND ZQ of HERBOLUX-VORLACK ZQ (binnen) Afwerking: alle Herbol-afwerklakken

**HERBOLUX-GRUND ZQ**  
Hout  
Afwerking  
TNH11241

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.  
PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2  
B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol

#### Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2009.  
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.  
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.  
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

