



# KUNSTSTOFF-SIEGEL HOOGGLANS

Hoogglanzende één-component urethaan-alkyd vernis

Slijtvaste 1-component urethaan-alkyd vernis

## Toepassing

Binnen en buiten.  
Buiten enkel bij indirecte blootstelling aan weersinvloeden.  
Op hout (normaal gebruik): parket, meubelen, tafelbladen, ...

## Eigenschappen

Uiterst slijtvast.  
Zeer goede verwerkbaarheid.  
Zeer goede vloeï.  
Strak uitzicht na doordroging.  
Aromatenarm.

## Technische data

Dichtheid	Ca. 0,90 kg/l
Bindmiddel	Urethaan alkydhars 1-component.
Pigmentatie	Geen
Glans	Hoogglans
Kleur	N.v.t.: transparant
Verpakkingen	0,375; 0,750 en 2,5 l
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/e) : 500 g/L (2007) / 400 g/L (2010). Dit product bevat max. 399 g/L VOS.

## Verwerkingsdata

Verwerking	Borstel en airless
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.
Theoretisch rendement	Borstel : de opgegeven verbruiksgegevens zijn sterk afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond : ca. 60-90 ml/m <sup>2</sup> per laag
Droogtijden (bij 23°C en 50% R.V.)	Stofdroog: na ca. 2 à 3 uur – Kleefvrij: na ca. 4 à 5 uur Overschilderbaar na ca. 8 à 9 u. Doordroog: na ca. 1 à 2 dagen
Reiniging van de gereedschappen	Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 of white spirit
Spuitgegevens	Airless: overdund Spuitskop : vanaf 0.011 inch Druk: ca. 160 bar, afhankelijk van het debiet

<b>Veiligheidsinformatie</b>	
------------------------------	--

<b>Vlampunt</b>	> 23°C DIN 53213
<b>Transportcode</b>	UN 1263 PAINT KL.3 III
<b>R en S zinnen</b>	R 10 Ontvlambaar R 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren. S 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken. S 23 Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden. S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken

**Algemeen** Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.  
Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.  
Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

<b>Systeemopbouw</b>	
----------------------	--

Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.

**Vorbereiding van de ondergrond – HOUT BINNEN onbehandeld** Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt.  
Ondergrond reinigen, schuren en ontvetten. Goed verluchten.  
Scherpe hoeken afronden.  
Eventuele inhoudsstoffen afwassen met nitro-verdunning.

**Verfsysteem \*\*\*** Aanbevolen systeem: 3 lagen Herbol-KUNSTSTOFF-SIEGEL HOOGGLANS. Tussen de lagen licht schuren.

**Bijzondere opmerking** Kleurloze systemen bieden op hout onvoldoende bescherming tegen weersinvloeden (UV-stralen)  
Vernissen kunnen de natuurlijke vergeling van hout door lichtinwerking niet verhinderen.  
Verkleuringen veroorzaakt door de inhoudsstoffen van hout, kunnen zelfs bij een voorbehandeling niet uitgesloten worden.

**KUNSTSTOFF-SIEGEL HOOGGLANS**

Hout  
Afwerking  
TNH11224



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.  
PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol  
Pathoekeweg 34 bus 6, B-8000 Brugge  
T : 050/45.08.30 F : 050/45.08.39  
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

**Versienr. en geldigheidsdata**

November 2013.  
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.  
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.  
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

