



## PLAFOLITE

Extra matte, aanzetvrije verf speciaal voor plafonds, op basis van een hydro PLIOLITE® acrylaat emulsie.

Extra matte waterverdunbare verf speciaal voor plafonds, op basis van een hydro PLIOLITE® acrylaat emulsie. Met een grote "open tijd" en zeer geschikt om te verwerken met de rol zonder aanzetten. Voor binnen.

<b>Toepassing</b>	
	Binnenmuren en voornamelijk plafonds. Als matte afwerklaag.
<b>Eigenschappen</b>	
	Gemakkelijke verwerking. Lange open tijd. Glad uitzicht. Extra mat. Heel weinig geurhinder. Goede dekkraft. Geen aanzetten, ook niet bij tegenlicht.
<b>Technische data</b>	
<b>Dichtheid</b>	Ca 1.58 kg/l
<b>Bindmiddel</b>	hydro PLIOLITE® acrylaat emulsie
<b>Pigmentatie</b>	Rutiel Titaandioxyde en speciale vulstoffen
<b>Glans</b>	Extra mat < 1 % bij 85°
<b>Kleurenassortiment</b>	Kan aangekleurd worden via het Herbol-Color-Systeem. Beschikbaar in wit + basis DU1. Ook in RAL9010.
<b>DIN EN 13300</b>	Natte slijtvastheid 2; Dekvermogen klasse 1; bij een verbruik van 7 m <sup>2</sup> /L (ca 145 ml/m <sup>2</sup> ). Extra mat. Korrelgrootte: fijn
<b>Verpakkingen</b>	wit en basis DU1 : 2,5 – 5 en 12,5 L RAL9010 : 12.5 L
<b>Opslag</b>	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
<b>VOS-EU-grenswaarde</b>	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/a): 75g/L (2007) / 30g/L (2010). Dit product bevat < 21 g/L VOS
<b>Vaste stofgehalte</b>	In volume ca 41 %; in gewicht ca 63 %

Verwerkingsdata	
<b>Verwerking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Borstel(bij voorkeur een borstel met natuurlijke haren(varkenshaar) voor een vlotte reiniging)</li> <li>Rol(bij voorkeur een polyamide rol voor een vlotte reiniging - geen rol met microvezels)</li> <li>Airless(zie ook item spuitgegevens airless )</li> </ul>
<b>Verwerkingsomstandigheden</b>	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.
<b>Theoretisch rendement</b>	Borstel / rol: Ca. 7 m <sup>2</sup> /l = ca 130 à 145 ml/m <sup>2</sup> per laag
<b>Droogtijden (bij 23°C en 50% R.V.)</b>	Stofdroog: na ca. 2 à 3 uur Overschilderbaar: na ca. 4 uur Doordroog: na ca. 3 dagen
<b>Verdunning/reiniging van de gereedschappen</b>	Water
<b>Spuitgegevens airless</b>	Onverdund Druk: 150-200 bar, afhankelijk van het debiet Opening: vanaf 0.017 inch Pistoolfilter 60

Veiligheidsinformatie	
<b>Vlampunt</b>	Niet van toepassing
<b>Transportcode</b>	Niet van toepassing
<b>Veiligheid/Algemeen</b>	<p>Raadpleeg de productveiligheidsfiche.</p> <p>Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.</p> <p>Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.</p> <p>Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden enz. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.</p>

Systeemopbouw	
	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.
<b>Muren – Plafonds – Minerale ondergronden</b>	<p>Ervoor zorgen dat op een stevige en zuivere ondergrond gewerkt kan worden.</p> <p>Een grondlaag met Herbol-PUTZGRUND verdund met water of een grondlaag met Herbol-HYDROPRIMER.</p> <p>Afwerking: 1 à 2 lagen Herbol-PLAFOLITE tot volledige dekking.</p>

**PLAFOLITE**  
Muren  
Afwerking  
TNH11133

#### Versienr. en geldigheidsdata

Maart 2014.  
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.  
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.  
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.  
PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol  
Pathoekeweg 34 bus 6, B-8000 Brugge  
T : 050/45.08.30 F : 050/45.08.39  
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

