



TIEFGRUND SB

Hoogwaardig synthetisch fixeermiddel, klaar voor gebruik

Hoogwaardige synthetische fixeerlaag voor alle droge, zuigende, minerale ondergronden op basis van een acrylaathars in oplossing

Toepassing

Buitenmuren: als fixeerlaag op niet geschilderde minerale ondergronden.

Eigenschappen

Diepinwerkende fixeerlaag voor minerale ondergronden.
Gemakkelijk verwerkbaar.
Verstevigt de ondergrond.
De dampdoorlaatbaarheid blijft behouden.
Hydrofoberende werking in de ondergrond: resultaat is een "droge" zone in de ondergrond.

Technische data

Dichtheid	Ca. 0.900 kg/l
Bindmiddel	Acrylaathars in oplossing
Pigmentatie	nvt
Glans	Mat
Kleur	Transparant
Verpakkingen	10 l
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (catA/h): 750 g/L (2007) / 750 g/L (2010). Dit product bevat max. 745 g/L VOS

Verwerkingsdata

Verwerking	Borstel en rol (niet spuiten)
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking. Aandacht: rechtstreekse zonnestralen, regen, nevel, dauw en sterke wind vermijden.
Theoretisch rendement	Borstel – rol: Afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond: 150 ml/m ² per laag.
Droogtijden (bij 23°C en 50% RV)	regenvast: na ca. 2 uur Overschilderbaar: na ca. 24 uur
Reiniging van de gereedschappen	Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40

Veiligheidsinformatie

Vlampunt	> 23°C DIN 53213
----------	------------------

Veiligheidsinformatie

Transportcode ADR UN 1263 PAINT kl 3.III

R en S zinnen	R 10	Ontvlambaar
	R 51/53	Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
	R 65	Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
	R 66	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
	R 67	Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
	S 2	Buiten het bereik van kinderen bewaren.
	S 16	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken.
	S 23	Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen.
	S 24/25	Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
	S 46	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
	S 51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
S 62	Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.	

Algemeen Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.
Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.
Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden enz. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Systeemopbouw

Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.

Vorbereiding van de ondergrond Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt.

Verfsysteem *** Toepassing op niet geschilderde ondergronden.
Grondlaag: Herbol-TIEFGRUND SB: 1 laag tot verzadiging van de ondergrond aanbrengen
Bij sterke zuigkracht 2 x nat in nat aanbrengen.
Opmerking:
De grondering mag in geen geval een gesloten, glanzende verffilm op de ondergrond vormen.
De ondergrond moet voldoende zuigkrachtig zijn waardoor de grondering in de ondergrond kan indringen
Afwerking: Alle Herbol-geveldispersies

Bijzondere opmerkingen Raadpleeg onze technische dienst voor speciale gevelproblemen.

TIEFGRUND SB

Gevels
Vorbereiding
TNH11041



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6, B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30 F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

September 2015.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

